

3043 オールシーズンズブラックジャック

自動車バンパー用水性プライマーサーフェーサーブラック

ポリバンス オールシーズンズブラックジャックは、切削性が抜群で、速乾性、耐凍結性に優れ半艶の高品質水性プライマーサーフェーサーです。ハイビルドタイプで180グリットの研磨傷を隠し、すべての自動車用トップコートシステムと互換性があります。ブラックジャックは速乾性であり、スムーズなサテンOEMのような仕上がりが得られます。缶から出してすぐに塗装が出来、優れた耐溶剤性、耐水性、および耐久性を提供します。

ベネフィット:

- ペーパーが絡むことなくサンディングが非常に簡単です。
- ブラックジャックは、優れた耐水性を提供します。常温で1時間/71°C20分で研磨可能です。ブラックジャックは、完全に乾燥した後、不注意で水にさらされても剥離しません。
- 凍結融解安定性があります。
- すべての一般的なシングルステージおよびベース/クリア自動車用トップコートシステムと互換性があります。
- 優れた柔軟性と接着性。

アプリケーション:

- 1020 スカッフマジックと赤いスカッフパッドで水溶性汚染物質を除去し、1000 スーパーブレッププラスチッククリーナーまたは、1001-4 エコブレッププラスチッククリーナーで離型剤やその他の汚染物質を除去します。プラスチックが露出している箇所は、1050または1051プラスチックマジック接着促進剤を塗装して乾燥させます。
- ブラックジャックを攪拌し、口径 1.2-1.6 mmの塗装ガンでセミウェットコートで塗装します。ブラックジャックは、缶からすぐに塗装できます。追加の精製水を追加する必要はありませんが、必要に応じて、スプレー粘度を下げる為にブラックジャックを精製水で希釈することができます。ゆず肌は乾燥後なくなります。コートの間は、乾燥させます。ブラックジャックは、完全に乾燥した後、いつでも上塗りできます。乾燥時間は温度と湿度によって異なります。22°Cで少なくとも60分、または71°Cで20分。400から600グリットのサンドペーパーで切削します。
- スプレーガンの清掃は、水で洗浄してから、アセトンですすいでください。



素早く滑らかに乾きます!

乾燥時間 (温度と湿度によって異なります)

VOC s :156 g/L

ブラックジャック品番

サイズ	品番
クオート缶	3043-4
ガロン缶	3043-1
5ガロンペール缶	3043-5
50ガロンドラム缶	3043-D

	乾燥時間
常温	±60 min.
71°C	20 min.

仕様

サイズ	積込荷重	寸法
クオート缶	1.37kg	直径10.67cm x 12.19cm
ガロン缶	5.37kg	直径16.51 x 7.5cm
5 ガロンペール缶	26.58kg	直径32.51 x 38.1cm
50ガロンドラム缶	267.80kg	直径57.15 x 91.44cm

	製品値	推奨値
粘度範囲	22 - 27 sec #3 Zahn Cup	24 sec #3 Zahn Cup
塗装温度	10°C-32°C	22°C
塗装ガン口径	1.2 - 1.6 mm	1.4 mm
精製水で希釈	0 - 5%	0 %

Polyvance

ADVANCING POLYMER REPAIR

お問合せは、下記販売代理店まで

Polyvance authorized international master distributor

ポリバンス 日本総代理店

有限会社ティークラフトプラスチックリペア事業部 樹脂リペア.com

TEL:0564-28-5319 FAX:0564-28-5399

E-mail:info@jyusiripea.com URL:https://jyusiripea.com

t-craft PLASTIC REPAIR DIVISION

